

A műszaki tartalom a HEXIS által kiadott gyártói adatlap alapján készült.

TECHNIKAI ADATLAP BFBLACK FLACK

TERMÉKLEÍRÁS

A BFBLACK egy fényes, fekete, ragasztóval bevont fólia, amely környezeti hőmérsékleten önregeneráló, és kifejezetten az autó felépítményének védelmére kifejlesztett. A kiváló sokfelnyelő tulajdonságait védi a karosszéria által okozott jelek kő chips, autó ajtók, rovarfoltok, karcolások kefék, stb.

A fólia JELLEMZŐI

(Indikatív érték)

- Teljes vastagság (fólia + ragasztó)
180 µm (7,1 mil) ± 10 % (átlagos értékek) Módszer
- Szakítószilárdság
> 100 N/25 mm HEXNFX41021 (átlagos értékek) Módszer
- Szakadási nyúlás
> 350 % HEXNFX41021 (Átlagos értékek) Módszer
- Zsugorodás 168 óra 70 °C-on (158 °F)
< 0,2 mm HEXRET001

HORDOZÓ

- Szilikon bevonatú PET hordozó.

RAGASZTÁSI TULAJDONSÁGOK

(Mért átlagértékek a műszaki adatlap közzétételekor)

- Hőszilárdsági vizsgálat 180 ° -on; mérőkitámasztó üveg
(Átlagos értékek) Módszer 20 perces alkalmazás után 11 N / 25 mm HEXFTM001 (Átlagos értékek) Módszer 24 órás alkalmazás után 12 N / 25 mm HEXFTM001 (Átlagos értékek) Módszer
- Kezdő tack 10 N / 25 mm HEXFTM009
(Átlagos értékek) Módszer
- Leválasztó erő
0,2 N/25 mm HEXFTM003

RAGASZTÓANYAG

- Oldószer alapú akril ragasztó.
- Azonnali és tartós tapadás, optimális 24 órás érintkezés után.

FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK

- Nedves alkalmazási mód

- Minimális alkalmazási hőmérséklet: +10(+50° F)15° C és +35(+59° F és +95° F).
- Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C és +90 °C (-40 °F és +194 °F) között
- A fólia önregeneráló tulajdonságai környezeti hőmérsékleten: A karcolások visszanyelésének ez a jelensége felgyorsul különösen a hőmérséklet emelkedésével.

- Vágjuk a filmet a becsomagolandó rész méretére, így + 10 cm.

A maradék fóliát az eredeti magon kell tárolni (ne vágja több hosszúságúra vagy szélességűre a tekercseket, ne csomagolja át a terméket); a tekercset használat után azonnal és megfelelően le kell zárni (maszkolószalaggal vagy tekercsgallérral), hogy minden minőségét megőrizze.

- Vigye fel tiszta és szennyeződéssnyomoktól (por, zsír, viasz, szilikon stb.) mentes felületre.

Különös figyelmet kell fordítani az üvegfelületek szögeinek és peremeinek tisztítására, hogy a fólia megfelelően tapadjon a felülethez.

- A már festett szubsztrátum esetében csak a sértetlen eredeti festésre alkalmazható. Ha a festés nem eredeti és / vagy sérült, az alkalmazás és az eltávolítás az üzembe helyező megítélésén és kockázatán múlik. MŰSZAKI ADATLAP

ÜZEMELTETÉSI AJÁNLÁSOK

- A karosszéria, az alváz, a festett lökhárítók és a visszapillantó tükrök burkolatának védelmére kifejlesztett, megfelelő termék kövek, rovarok és karcolások okozta kőfelverődések ellen.
- Kiváló védelem vandalizmus ellen (kulcskarcok).
- Az alkalmazás megkönnyítése érdekében a HEXIS több fajta simítóet kínál a tartozékaiban, a puhábbtól a keményebb (műanyag vagy filc).
- A BFBLACK fólia alkalmazási módszerével kapcsolatban további információért kérjük, olvassa el alkalmazási útmutatóját.

TÁROLÁS

Tárolási idő használat előtt Tárolási terület 1 év pormentes környezetben Tárolási hőmérséklet Tárolási mód használat előtt +15 °C - +25 °C (+59 °F - +77 °F) az eredeti csomagolásban Relatív páratartalom tárolás közben A tekercsek tárolása használat előtt 50 % relatív páratartalom mellett függőlegesen TARTÓSSÁG: KÖZÉPKLIMÁL EURÓPAI

- Függőleges expozíció: legfeljebb 7 év.
- Vízszintes expozíció: legfeljebb 3 év
- Az élettartam függ az aljzat típusától, az aljzat előkészítésétől, az expozíciós körülményektől, valamint az anyag jellegétől és gyakoriságától

Takarítás. Becslések szerint például a déli fekvésű expozíció (az északi féltekén) kettővel fogja elosztani a tartósságot. Ugyanez vonatkozik a vízszintes expozícióra is. Ezenkívül a magas hőmérséklet (+ 50 ° C felett) (+ 122 ° F) vagy a szennyezés jelentősen csökkenti ezt a tartósságot. A filmek indikatív tartósságának megtalálása bármely más expozíciós és földrajzi területen, kérjük, olvassa el az "Átváltási szabályok indikatív tartósság szerint földrajzi terület" diagram áll rendelkezésre a tartósság, a "Professionals"

MEGJEGYZÉSEK

Az aljzatok sokfélesége és az új alkalmazások növekvő száma miatt a telepítőnek minden alkalmazáshoz ellenőriznie kell a közeg alkalmasságát. Kétség esetén kérjen szakértői értékelést a fólia és a kérdéses üveg kompatibilitásáról. Minden publikált információ a laboratóriumban rendszeresen végzett méréseken alapul. A közzétett információ azonban nem jelent kötelező érvényű garanciát. Az eladó nem vállal felelősséget a közvetetten összefüggő károkért, és nem vállal felelősséget a megvásárolt termék csereértékét meghaladó követelésekért. Minden