

A műszaki tartalom a HEXIS által kiadott gyártói adatlap alapján készült.

ADATLAP ADATLAP BFBLACKM M FLACK

TERMÉKLEÍRÁS

A BFBLACKM egy fekete, műholdas ragasztóval bevont fólia, amely környezeti hőmérsékleten önregeneráló, és kifejezetten az autó felépítményének védelmére kifejlesztett. A kiváló sokkelenyelő tulajdonságait védi a karosszéria által okozott jelek kő chips, autó ajtók, rovarfoltok, karcolások kefék, stb.

A fólia JELLEMZŐI

(Indikatív érték) Teljes vastagság (fólia + ragasztó) 180 µm (7,1 millió) ± 10% (Átlagos értékek) Módszer Szakítószilárdság > 100 N / 25 mm HEXNFX41021 (Átlagos értékek) Módszer Elnyúlás törés > 350% HEXNFX41021 (Átlagos értékek) Módszer Shrinkage 168 óra 70 ° C-on (158 ° F) < 0,2 mm HEXRET001

HORDOZÓ

Szilikon bevonatú PET hordozó.

RAGASZTÁSI TULAJDONSÁGOK

(A műszaki adatlap közzétételekor mért átlagos értékek) Hőszilárdsági vizsgálat 180°; Mérési segédüveg (Átlagos értékek) Módszer utána 20 az alkalmazás percei 15N / 25mm HEXFTM001 (Átlagos értékek) 24 Az alkalmazás időtartama 16N / 25mm HEXFTM001 (Átlagos értékek) 11N / 25mm HEXFTM009 (Átlagos értékek) Módszer kiadás 0,1N / 25mm HEXFTM003

RAGASZTÓANYAG

Oldószer alapú akril ragasztó. Azonnali és állandó tapadás, 24 óra érintkezés után optimális.

FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK

Nedves alkalmazási módszer Ajánlott minimális alkalmazási hőmérséklet: + 10 ° C (+ 50 ° F) Alkalmazás lehetőleg + 15 ° C és + 35 ° C (+ 59 ° F és + 95 ° F) között. Üzemi hőmérséklet tartomány: -40 ° C-tól + 90 ° C-ig (-40 ° F-től + 194 ° F-ig)

- A fólia önregeneráló tulajdonságai környezeti hőmérsékleten: A karcolások visszanyelésének ez a jelensége felgyorsul különösen a hőmérséklet emelkedésével.

- Vágja le a fóliát a becsomagolandó rész méretére, hagyjon +10 cm (4 hüvelyk) extra margót.

A többi filmet eredeti magján kell tárolni (ne vágjuk a tekercseket több hosszra vagy szélességre, ne csomagoljuk újra a terméket); a tekercset használat után azonnal és megfelelően le kell zárni (elfedő szalag vagy tekercs), hogy megőrizze valamennyi minőségét.

- Vigye fel tiszta és szennyeződésnyomoktól (por, zsír, viasz, szilikon stb.) mentes felületre.

Különös gondot kell fordítani a célfelületek szögeinek és kerületének tisztítására, hogy a fólia megfelelően tapadjon a felületre.

- Festett szubsztrátok esetében öntapadó közeget csak a sértetlen eredeti festékre szabad alkalmazni. Ha

a festés nem eredeti és / vagy nem sérült, az alkalmazás és az eltávolítás az üzembe helyező megítélésén és kockázatán alapul. ADATLAP

ÜZEMELTETÉSI AJÁNLÁSOK

- A karosszéria, az alváz, a festett lökhárítók és a visszapillantó tükrök burkolatának védelmére kifejlesztett, megfelelő termék kövek, rovarok és karcolások okozta kőfelverődések ellen.

- Kiváló védelem vandalizmus ellen (kulcskarcok).
- Az alkalmazás megkönnyítése érdekében a HEXIS több fajta simítóet kínál a tartozékaiban, a lágytól a keményig. (műanyag vagy filc).
- A BFBLACKM alkalmazási módszerére vonatkozó további információk az alkalmazási útmutatóban találhatók.

TÁROLÁS

Tárolási idő használat előtt Tárolási terület 1 év pormentes környezetben Tárolási hőmérséklet Tárolási mód használat előtt +15 °C - +25 °C (+59 °F - +77 °F) az eredeti csomagolásban Relatív páratartalom tárolás közben A tekercsek tájolása használat előtt 50 % relatív páratartalom mellett függőlegesen TARTÓSSÁG: KÖZÉPKLIMÁL EURÓPAI

- Függőleges expozíció: legfeljebb 7 év.
- Vízszintes expozíció: legfeljebb 3 év.
- A Lifespan a szubsztrátum típusától, elkészítésétől, expozíciós feltételektől, valamint a tisztítás jellegétől és gyakoriságától függ.

Becslések szerint például a déli fekvésű expozíció (az északi féltekén) kétfelével fogja elosztani a tartósságot. Ugyanez vonatkozik a vízszintes expozícióra is. Ezenkívül a magas hőmérséklet (+ 50 ° C felett) (+ 122 ° F) vagy a szennyezés jelentősen csökkenti ezt a tartósságot. A filmek indikatív tartósságának megtalálása bármely más expozíciós és földrajzi területen, kérjük, olvassa el az "Átváltási szabályok indikatív tartósság szerint földrajzi terület" diagram áll rendelkezésre a tartósság, a "Professionals"

MEGJEGYZÉSEK

A tápanyagok sokfélesége és az új alkalmazások növekvő száma miatt az üzembe helyezőnek ellenőriznie kell, hogy az egyes alkalmazásokra alkalmas-e a tápanyag. A fent említett szabványok mérési módszerei szolgáltak alapul saját mérési módszereink kidolgozásához, amelyek kérésre rendelkezésre állnak. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megkapjuk a legújabb használati utasítást. Az összes közzétett információ a laboratóriumban rendszeresen elvégzett méréseken alapul. A közzétett információk azonban nem jelentenek kötelező erejű garanciát. Az eladó nem vonható felelősségre közvetett módon kapcsolódó károkért, és nem vállal felelősséget a vásárolt termék helyettesítő értékénél magasabb károkért. Minden specifikáció lehetséges változásoknak van kitéve.