

A műszaki tartalom a HEXIS által kiadott gyártói adatlap alapján készült.

ADATLAP

TERMÉKLEÍRÁS

A BFWIDE egy átlátszó, ragasztóanyaggal bevont fólia, amely környezeti hőmérsékleten önregeneráló, és kifejezetten nagy méretű autómotorháztető védelmére kifejlesztett. A kiváló sokkelnyelő tulajdonságait védi a karosszéria a chipek által okozott kövek, rovarok, mosókefék, stb. Javult a felületi csúszás. Fényes felülete van.

A fólia JELLEMZŐI

(Indikatív érték)

- Teljes vastagság (fólia + ragasztó)

210 µm (8,3 millió) ± 10% (Átlagos értékek) Módszer

- Szakítószilárdság

> 100 N/25 mm HEXNFX41021 (átlagos értékek) Módszer

- Szakadási nyúlás

> 350 % HEXNFX41021 (Átlagos értékek) Módszer

- Zsugorodás 168 óra 70 °C-on (158 °F)

< 0,2 mm HEXRET001

HORDOZÓ

- Tiszta PET fólia, felületi védelem.
- Szilikon bevonatú PET hordozó.

RAGASZTÁSI TULAJDONSÁGOK

(Mért átlagértékek a műszaki adatlap közzétételekor)

- Lehúzási szilárdsági próba 180°-on

(Átlagos értékek) Módszer 20 perces alkalmazás után 24 N / 25 mm HEXFTM001 (Átlagos értékek) Módszer 24 órás alkalmazás után 25 N / 25 mm HEXFTM001 (Átlagos értékek) Módszer

- Kezdő tack 14 N / 25 mm HEXFTM009

(Átlagos értékek) Módszer

- Leválasztó erő

0.4N /25mmHEXFTM003

RAGASZTÓANYAG

- Oldószer alapú akril ragasztó.
- Azonnali és tartós tapadás, optimális 24 órás érintkezés után.

FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK

- Nedves alkalmazási mód
- Javasolt minimális felhordási hőmérséklet: +10 °C (+50 °F) Lehetőleg +15 °C és +35 °C (+59 °F) között hordja fel és +95 °F).
- Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C és +90 °C (-40 °F és +194 °F) között
- A BFWIDE fólia a jármű testének védelmére szolgál. A teljes csomagolású filmek védőrendszereként is szolgálhat

(HX20000, nem strukturált HX30000 és HX30SCH00) használt sima és alapvető teljes tekercs nélkül mentesség dekoráció. A BFWIDE alkalmazása a teljes csomagolású filmekre az ügyfél megítélése szerint történik. A HEXIS a BFWIDE elővágott filmjének használatát javasolja ehhez az alkalmazáshoz. Mivel a BFWIDE tapadása állandó, a teljes fóliából való eltávolítása károsíthatja az utóbbit. A HEXIS a BFWIDE alkalmazása és eltávolítása miatt a teljes csomagolású fólia romlása esetén nem vállal felelősséget.

- A fólia önregeneráló tulajdonságai környezeti hőmérsékleten: A karcolások visszanyelésének ez a jelensége felgyorsul különösen a hőmérséklet emelkedésével.

- Vágja le a fóliát a becsomagolandó rész méretére, hagyjon +10 cm (4 hüvelyk) extra margót.

ADATLAP A megmaradt fóliát az eredeti magon kell tárolni (ne vágja több hosszúságúra vagy szélességre a tekerceket, ne csomagolja át a terméket); a tekerceset használat után azonnal le kell zární és megfelelően le kell védeni (maszkolószalag vagy tekerescsallér), hogy minden minőségét megőrizze.

- Vigye fel tiszta és szennyeződésnyomoktól (por, zsír, viasz, szilikon stb.) mentes felületre.

Különös gondot kell fordítani a célfelületek szögeinek és kerületének tisztítására, hogy a fólia megfelelően tapadjon a felületre.

- Festett szubsztrátok esetében öntapadó közeget csak a sértetlen eredeti festékre szabad alkalmazni. Ha

a festés nem eredeti és / vagy nem sérült, az alkalmazás és az eltávolítás az üzembe helyező megítélésén és kockázatán alapul.

ÜZEMELTETÉSI AJÁNLÁSOK

- A festett karosszéria, az alváz, a festett lökhárítók és a visszapillantó kép védelmére kifejlesztett, átalakítható termék tűkörhüvelyek a kövek, rovarok által okozott chipek ellen.
- Kiváló védelem vandalizmus ellen (kulcskarcok).
- A BFWIDE fólia jobb felületi csúszás lehetővé teszi, hogy csökkentse a visító súrlódást az alkalmazás során és elősegíti a filmtisztítást.
- Az alkalmazás megkönnyítése érdekében a HEXIS több fajta simítóet kínál a tartozékaiban, a lágytól a keményig. (műanyag vagy filc).
- A BFWIDE alkalmazási módszerére vonatkozó további információk az alkalmazási útmutatóban találhatók.

TÁROLÁS

Tárolási idő használat előtt Tárolási terület 1 év pormentes környezetben Tárolási hőmérséklet Tárolási mód használat előtt +15 °C - +25 °C (+59 °F - +77 °F) az eredeti csomagolásban Relatív páratartalom tárolás közben A tekercesek tárolása használat előtt 50 % relatív páratartalom mellett függőlegesen TARTÓSSÁG: KÖZÉPKLIMÁL EURÓPAI

- Függőleges expozíció:

legfeljebb 7 év (normál úthasználati körülmények között). A BFWIDE a 7 évnél rövidebb teljes filmtekercsre alkalmazva legfeljebb egy évvel (a BFWIDE tartóssági határán belül) növeli a teljes filmfólia sárgasága és repedése elleni tartósságát.

- A Lifespan a szubsztrátum típusától, elkészítésétől, expozíciós feltételektől, valamint a tisztítás jellegétől és gyakoriságától függ.

Például a becslések szerint a déli fekvésű expozíció kettővel osztja a tartósságot. Ugyanez vonatkozik a vízszintes expozícióra is. Ezenkívül a magas hőmérséklet (+50 °C felett) (+122 °F) vagy a környezetszennyezés jelentősen csökkenti ezt a tartósságot. Ha meg szeretné tudni a filmek indikatív tartósságát bármely más expozícióra és földrajzi területre vonatkozóan, kérjük, tekintse meg a „Földrajzi terület szerinti indikatív tartósság átváltási szabályait” táblázatot, amely a Tartósság alatt található, a „Professzionális” oldalon.

MEGJEGYZÉSEK

Az aljzatok sokfélesége és az új alkalmazások növekvő száma miatt a telepítőnek minden alkalmazáshoz ellenőriznie kell a közeg alkalmasságát. Kétség esetén kérjen szakértői értékelést a fólia és a kérdéses üveg kompatibilitásáról. Minden publikált információ a laboratóriumban rendszeresen végzett méréseken alapul. A közzétett információk azonban nem jelentenek kötelező érvényű garanciát. Az eladó nem vállal felelősséget a közvetetten összefüggő károkért, és nem vállal felelősséget a megvásárolt termék csereértékét meghaladó követelésekért. Minden