

A műszaki tartalom a HEXIS által kiadott gyártói adatlap alapján készült.

TECHNIKAI ADATLAP

TERMÉKLEÍRÁS

A BLACKLIGHT egy ragasztófólia, amelyet kifejezetten a jármű átlátszó felületeinek védelmére fejlesztettek ki. A kiváló sokkelenyelő tulajdonságainak köszönhetően ez a fólia megvédi az üvegezéseket, a fej és a hátsó lámpákat stb. Fényes, világos szürke, átlátszó felületű.

A fólia JELLEMZŐI

(Indikatív érték)

- Teljes vastagság (fólia + ragasztó)

130 µm (5,1 millió) ± 10% (átlagos értékek) Módszer

- Szakítószilárdság

> 25 N / 25 mm HEXNFX41021 (Átlagos értékek) Módszer

- Szakadási nyúlás

> 200 % HEXNFX41021 (Átlagos értékek) Módszer

- Zsugorodás 168 óra 70 °C-on (158 °F)

< 0,2 mm HEXRET001

HORDOZÓ

- Szilikon bevonatú PET hordozó.

RAGASZTÁSI TULAJDONSÁGOK

(Mért átlagértékek a műszaki adatlap közzétételekor)

- Lehúzási szilárdsági próba 180°-on

(Átlagos értékek) Módszer 20 perces alkalmazás után 11 N / 25 mm HEXFTM001 (Átlagos értékek) Módszer 24 órás alkalmazás után 12 N / 25 mm HEXFTM001 (Átlagos értékek) Módszer

- Kezdeti tack 7 N / 25 mm HEXFTM009

(Átlagos értékek) Módszer

- Leválasztó erő

0,1 N/25 mm HEXFTM003

RAGASZTÓANYAG

- Oldószer alapú akril ragasztó.
- Azonnali és tartós tapadás, optimális 24 órás érintkezés után.

FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK

- Nedves alkalmazási mód

- Minimális alkalmazási hőmérséklet: +10(+50 ° F) 15 ° C és +35(+59 ° F és +95 ° F).
- Működési hőmérséklet-tartomány: -40 ° C és +90 ° C (-40 ° F és +194 ° F) között
- Legfeljebb 140 ° C (284 ° F) hőmérsékletű izzószál hőségét 3 órán keresztül elnyomja.
- Vágja le a fóliát a becsomagolandó rész méretére, hagyjon +10 cm (4 hüvelyk) extra margót.

A többi filmet eredeti magján kell tárolni (ne vágjuk a tekercseket több hosszra, és ne csomagoljuk újra a terméket); a tekercset használat után azonnal be kell zárni, hogy megőrizze minden minőségét.

- Vigye fel tiszta és szennyeződésnyomoktól (por, zsír, viasz, szilikon stb.) mentes felületre.

Különös figyelmet kell fordítani az üvegfelületek szögeinek és peremeinek tisztítására, hogy a fólia megfelelően tapadjon a felülethez.

- Csak ép hordozóra vonatkozik.

Ha a szubsztrát megsérült, az alkalmazás és az eltávolítás az üzembe helyező megítélésén és kockázatán múlik. **TECHNIKAI ADATLAP** Óvatosság: A Blacklight filmet olyan kiállító járművekre vagy terepjárókon használt járművekre kell alkalmazni, amelyek nem alkalmasak a közforgalomra (pl. magánsávok, áramkörök stb.). A jármű világító, figyelmeztető és üvegező berendezéseinek a fentiekől eltérő alkalmazásokhoz történő bármilyen megjelenését megelőzően ajánlatos a használat helye szerinti országban hatályos jogszabályokról érdeklődni. A HEXIS-t nem lehet felelősségre vonni a használat helye szerinti ország hatályos jogszabályainak be nem tartása miatt.

ÜZEMELTETÉSI AJÁNLÁSOK

- Az alkalmazás megkönnyítése érdekében a HEXIS több fajta simítóet kínál a tartozékaiban, a lágytól a keményig. (műanyag vagy filc).
- A BLACKLIGHT fólia alkalmazási módszerével kapcsolatos további információkért kérjük, olvassa el alkalmazási útmutatóját

TÁROLÁS

Tárolási idő használat előtt Tárolási terület 1 év pormentes környezetben Tárolási hőmérséklet Tárolási mód használat előtt +15 ° C - +25 ° C (+59 ° F - +77 ° F) az eredeti csomagolásban Relatív páratartalom tárolás közben A tekercsek tárolása használat előtt 50 % relatív páratartalom mellett függőlegesen TARTÓSSÁG: KÖZÉPKLIMÁL EURÓPAI

- Függőleges kitétség, közép-európai éghajlat:

Legfeljebb 7 év (normál úthasználati körülmények között).

- A Lifespan a szubsztrátum típusától, elkészítésétől, az expozíciós körülményektől, valamint a

Takarítás. Becslések szerint például a déli fekvésű expozíció (az északi féltekén) kettővel fogja elosztani a tartósságot. Ugyanez vonatkozik a vízszintes expozícióra is. Ezenkívül a magas hőmérséklet (50 ° C felett) (+ 122 ° F) vagy a szennyezés jelentősen csökkenti ezt a tartósságot. A filmek indikatív tartósságának megtalálása bármely más expozíciós és földrajzi területen, kérjük, olvassa el az "Átváltási szabályok indikatív tartósság szerint földrajzi terület" diagram áll rendelkezésre a tartósság, a "Professionals"

MEGJEGYZÉSEK

Az aljzatok sokfélesége és az új alkalmazások növekvő száma miatt a telepítőnek minden alkalmazáshoz ellenőriznie kell a közeg alkalmasságát. Kétség esetén kérjen szakértői értékelést a fólia és a kérdéses üveg kompatibilitásáról. Minden publikált információ a laboratóriumban rendszeresen végzett méréseken alapul. A közzétett információk azonban nem jelentenek kötelező érvényű garanciát. Az eladó nem vállal felelősséget a közvetetten összefüggő károkért, és nem vállal felelősséget a megvásárolt termék csereértékét meghaladó követelésekért. Minden