

A műszaki tartalom a HEXIS által kiadott gyártói adatlap alapján készült.

ADATLAP ADATLAP BODIFENCEXS S

TERMÉKLEÍRÁS

A BODYFENCEXS egy átlátszó, ragasztóval bevont fólia, amely környezeti hőmérsékleten önregeneráló, és kifejezetten az autó felépítményének védelmére kifejlesztett. A kiváló sokfelnyelő tulajdonságait védi a karosszéria a chipek által okozott kövek, rovarok, autó ajtók, mosókefék, stb. Szatén felületi befejezés.

A fólia JELLEMZŐI

(Indikatív érték)

- Teljes vastagság (fólia + ragasztó)

180 (7,1 millió) $\pm$ 10% (átlagos értékek) Módszer

- Szakítószilárdság

> 40 N/25 mm HEXNFX41021 (Átlagos értékek) Módszer

- Szakadási nyúlás

> 200 % HEXNFX41021 (Átlagos értékek) Módszer

- Zsugorodás 168 óra 70 °C-on (158 °F)

< 0,2 mm HEXRET001

HORDOZÓ

- Szilikon bevonatú PET hordozó.

RAGASZTÁSI TULAJDONSÁGOK

(Mért átlagértékek a műszaki adatlap közzétételekor)

- Lehúzási szilárdsági próba 180°-on

(Átlagos értékek) Módszer 20 perces alkalmazás után 15 N / 25 mm HEXFTM001 (Átlagos értékek) Módszer 24 órás alkalmazás után 17 N / 25 mm HEXFTM001 (Átlagos értékek) Módszer

- Kezdeti tapadás 11 N/25 mm HEXFTM009

(Átlagos értékek) Módszer

- Leválasztó erő

0,1 N/25 mm HEXFTM003

RAGASZTÓANYAG

- Oldószer alapú akril ragasztó.
- Azonnali és tartós tapadás, optimális 24 órás érintkezés után.

FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK

- Nedves alkalmazási mód

- Ajánlott minimális alkalmazási hőmérséklet: + 10 ° C (+ 50 ° F) Alkalmazás lehetőleg + 15 ° C és + 35 ° C (+ 59 ° F) között és +95 ° F).

- Üzemi hőmérséklet tartomány: -40 ° C-tól + 90 ° C-ig (-40 ° F-től + 194 ° F-ig)

- A BODYFENCEXS fólia a gépjármű-karosszéria védelmére szolgál. Teljes körű védelmi rendszerként is szolgálhat

wrap filmek (HX20000, nem strukturált HX30000 és HX30SCH00) használt sima és alapvető teljes csomagolás nélkül mentesség dekoráció. A BODYFENCEXS alkalmazása a teljes filmcsomagolásra az ügyfél megítélése szerint történik. A HEXIS elővágott BODYFENCEXS alkalmazását javasolja ebben a konkrét alkalmazásban. Mivel a BODYFENCEXS tapadása állandó, a teljes fóliából történő eltávolítása károsíthatja az utóbbit. A HEXIS a BODYFENCEXS alkalmazása és eltávolítása által okozott teljes filmtekerics romlása esetén nem vállal felelősséget.

- A fólia önregeneráló tulajdonságai környezeti hőmérsékleten: A karcolások visszanyelésének ez a jelensége felgyorsul különösen a hőmérséklet emelkedésével.

- Vágja le a fóliát a becsomagolandó rész méretére, hagyjon +10 cm (4 hüvelyk) extra margót.

ADATLAP A fennmaradó fóliát eredeti magján kell tárolni (ne vágjuk a tekercseket több hosszra vagy szélességre, ne csomagoljuk újra a terméket); a tekercset használat után azonnal és megfelelően le kell zárni (elfedő szalag vagy tekercs), hogy megőrizzük valamennyi minőségét.

- Vigye fel tiszta és szennyeződésnyomoktól (por, zsír, viasz, szilikon stb.) mentes felületre.

Különös gondot kell fordítani a célfelületek szögeinek és kerületének tisztítására, hogy a fólia megfelelően tapadjon a felületre.

- Festett szubsztrátok esetében öntapadó közeget csak a sértetlen eredeti festékre szabad alkalmazni. Ha

a festés nem eredeti és / vagy nem sérült, az alkalmazás és az eltávolítás az üzembe helyező megítélésén és kockázatán alapul.

ÜZEMELTETÉSI AJÁNLÁSOK

- A karosszéria, az alváz, a festett lökhárítók és a visszapillantó tükrök burkolatának védelmére kifejlesztett, megfelelő termék kövek, rovarok és karcolások okozta kőfelverődések ellen.

- Kiváló védelem vandalizmus ellen (kulcskarcok).

- Az alkalmazás megkönnyítése érdekében a HEXIS több fajta simítóet kínál a tartozékaiban, a puhábbtól a keményebb (műanyag vagy filc).

- A BODYFENCEXS alkalmazási módszerére vonatkozó további információk az alkalmazási útmutatóban találhatók.

TÁROLÁS

Tárolási időszak használat előtt 1 év pormentes környezetben Tárolási hőmérséklet Tárolási módszer használat előtt + 15 ° C-tól + 25 ° C-ig (+ 59 ° F-től + 77 ° F-ig) eredeti csomagolásban Viszonylagos páratartalom tárolás közben A felhasználás előtt a tekercsek iránya 50% -os relatív páratartalom mellett: (KÖZPONTI EURÓPAI ÉGHAJLATE)

- Függőleges expozíció:

Legfeljebb 10 év (normál úthasználati körülmények között). A 10 évnél rövidebb ideig tartó teljes csomagolású filmre alkalmazva a BODYFENCEXS legfeljebb egy évvel (a BODYFENCEXS tartóssági határán belül) növeli a teljes csomagolású fólia sárgasága és repedése elleni tartósságát.

- Az élettartam függ az aljzat típusától, az aljzat előkészítésétől, az expozíciós körülményektől, valamint az anyag jellegétől és gyakoriságától

Takarítás. Becslések szerint például a déli fekvésű expozíció (az északi féltekén) kettővel fogja elosztani a tartósságot. Ugyanez vonatkozik a vízszintes expozícióra is. Ezenkívül a magas hőmérséklet (+ 50 ° C felett) (+ 122 ° F) vagy a szennyezés jelentősen csökkenti ezt a tartósságot. A filmek indikatív tartósságának megtalálása bármely más expozíciós és földrajzi területen, kérjük, olvassa el az "Átváltási szabályok indikatív tartósság szerint földrajzi terület" diagram áll rendelkezésre a tartósság, a "Professionals"

MEGJEGYZÉSEK

A tápanyagok sokfélesége és az új alkalmazások növekvő száma miatt az üzembe helyezőnek ellenőriznie kell, hogy az egyes alkalmazásokra alkalmas-e a tápanyag. A fent említett szabványok mérési módszerei szolgáltak alapul saját mérési módszereink kidolgozásához, amelyek kérésre rendelkezésre állnak. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megkapjuk a legújabb használati utasítást. Az összes közzétett információ a laboratóriumban rendszeresen elvégzett méréseken alapul. A közzétett információk azonban nem jelentenek kötelező erejű garanciát. Az eladó nem vonható felelősségre közvetett módon kapcsolódó károkért, és nem vállal felelősséget a vásárolt termék helyettesítő értékénél magasabb károkért. Minden specifikáció lehetséges változásoknak van kitéve.