

A műszaki tartalom a HEXIS által kiadott gyártói adatlap alapján készült.

ADATLAP-ADATLAP

TERMÉKLEÍRÁS

A DFENCEONEX átlátszó ragasztóanyaggal bevont fólia, amely környezeti hőmérsékleten önregeneráló, és különösen alkalmas az autók belső felületeinek védelmére (kivéve a textíliákat és a nedves alkalmazással nem kompatibilis felületeket). Kiváló sokkelenyelő tulajdonságai olyan területeket védenek, mint a műszerfal, az ajtókilincsek, az ablakkezelők, az érintőképernyők stb. A fólia arra is használható, hogy megvédje a külső jármű karosszériáját a kövek, rovarok, ajtók, kefék, stb. Fényes felület.

A fólia JELLEMZŐI

(indikatív érték) Teljes vastagság (fólia + ragasztó) 130 µm (5,1 millió) ± 10% (Átlagos értékek) Módszer Szakítószilárdság > 40 N / 25 mm HEXNFX41021 (Átlagos értékek) Módszer Szakítószilárdság > 200% HEXNFX41021 (Átlagos értékek) Módszer Shrinkage 168 óra 70 ° C-on (158 ° F) < 0,2 mm HEXRET001

RAGASZTÁSI TULAJDONSÁGOK

(A műszaki adatlap közzétételekor mért átlagos értékek) Kerékszilárdsági vizsgálat 180 ° (Átlagos értékek) módszer 20 perces alkalmazás után 16 N / 25 mm HEXFTM001 (Átlagos értékek) Módszer 24 órás alkalmazás után 17 N / 25 mm HEXFTM001 (Átlagos értékek) Módszer kezdeti tack 12 N / 25 mm HEXFTM009 (Átlagos értékek) Módszer kiadás 0.1 N / 25 mm HEXFTM003

RAGASZTÓANYAG

Oldószer alapú akril ragasztó. Azonnali és állandó tapadás, 24 óra érintkezés után optimális.

FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK

Nedves alkalmazási módszer Ajánlott minimális alkalmazási hőmérséklet: + 10 ° C (+ 50 ° F) Alkalmazás lehetőleg + 15 ° C és + 35 ° C (+ 59 ° F és + 95 ° F) között. Üzemi hőmérséklet tartomány: -40 ° C-tól + 90 ° C-ig (-40 ° F-től + 194 ° F-ig)

- A DFENCEONEX fólia többek között a következők védelmére szolgál:
- gépjárműbelső alkatrészek (kivéve a nedves alkalmazással összeegyeztethetetlen textileket és felületeket),
- belső és külső járműtestek a mindennapi károkkal szemben (kulcs, ékszer és körömkarcolások, cipő stb.),
- teljes csomagolású filmek (HX20000, nem strukturált HX30000 és HX30SCH00), amelyeket sima és alapvető, teljes csomagolásra használnak, mentesség nélkül

dekoráció. A DFENCEONEX alkalmazása a teljes filmcsomagolásra az ügyfél megítélése szerint történik. A HEXIS a DFENCEONEX elővágását javasolja ehhez a speciális alkalmazáshoz. Mivel a DFENCEONEX tapadása állandó, a teljes fóliából történő eltávolítása károsíthatja az utóbbit. A DFENCEONEX alkalmazása és eltávolítása miatt a HEXIS nem vállal felelősséget a teljes csomagolású fólia romlása esetén.

- A fólia önregeneráló tulajdonságai környezeti hőmérsékleten: A karcolások visszanyelésének ez a jelensége felgyorsul különösen a hőmérséklet emelkedésével.
- Vágja le a fóliát a becsomagolandó rész méretére, hagyjon +10 cm (4 hüvelyk) extra margót.

A többi filmet eredeti magján kell tárolni (ne vágjuk a tekercseket több hosszúságra vagy szélességre, ne csomagoljuk újra az ADATLAP-terméket); a tekercset használat után azonnal és megfelelően le kell zárni (elfedő szalag vagy tekercs), hogy megőrizze valamennyi minőségét. A vivőanyagon belül a fólia alkalmazásakor feltétlenül meg kell védeni minden olyan hidratálásra érzékeny felületet, amely a kijuttatandó folyadékoknak lehet kitéve. A vivőanyagon belül ajánlott a folyadékokat

kíméletesen használni, ezért a fóliát lehetőleg nedvesíteni kell, nem pedig befedni. A HEXIS-t nem lehet felelőssé tenni a jármű folyadékok használatát követő károsodásáért.

- Vigye fel tiszta és szennyeződésszennymoktól (por, zsír, viasz, szilikon stb.) mentes felületre.

Különös gondot kell fordítani a célfelületek szögeinek és kerületének tisztítására, hogy a fólia megfelelően tapadjon a felületre.

- Már festett aljzat esetén öntapadó anyagot csak sértetlen eredeti fényezésre szabad felhordani.

Ha a fényezés nem eredeti és/vagy sérült, a felhordás és az eltávolítás a beszerelő döntésére és kockázatára történik.

ÜZEMELTETÉSI AJÁNLÁSOK

- Minden filmalkalmazás előtt ajánlatos ellenőrizni, hogy a felszínes,

a filmeltávolítás során használt folyadékokat vagy termékeket tiszta ragasztószermaradékokba (például SHAGREMOV) juttatja. A HEXIS-t nem lehet felelőssé tenni a jármű folyadékok használatát követő károsodásáért.

- Az alkalmazás megkönnyítése érdekében a HEXIS több fajta simítóet kínál a tartozékaiban, a puhábbtól a keményebb (műanyag vagy filc).

TÁROLÁS

Tárolási idő használat előtt Tárolási terület 1 év pormentes környezetben Tárolási hőmérséklet Tárolási mód használat előtt +15 °C - +25 °C (+59 °F - +77 °F) az eredeti csomagolásban Relatív páratartalom tárolás közben A tekercsek tájolása használat előtt 50 % relatív páratartalom mellett függőlegesen TARTÓSSÁG: KÖZÉPKLIMÁL EURÓPAI

- Legfeljebb 7 év (normál úthasználati körülmények között).
- Az élettartam függ az aljzat típusától, az aljzat előkészítésétől, az expozíciós körülményektől, valamint az anyag jellegétől és gyakoriságától

Takarítás. Becslések szerint például a déli fekvésű expozíció (az északi féltekén) kettővel fogja elosztani a tartósságot. Ugyanez vonatkozik a vízszintes expozícióra is. Ezenkívül a magas hőmérséklet (+ 50 ° C felett) (+ 122 ° F) vagy a szennyezés jelentősen csökkenti ezt a tartósságot. Egy 7 évnél rövidebb teljes filmtekercsre alkalmazva a DFENCEONEX legfeljebb 1 évvel (a DFENCEONEX tartóssági határán belül) növeli a teljes filmfólia sárgasága és repedése elleni tartósságát. A filmek indikatív tartósságának megtalálása bármely más expozíciós és földrajzi területen, kérjük, olvassa el az "Átváltási szabályok indikatív tartósság szerint földrajzi terület" diagram áll rendelkezésre a tartósság, a "Professionals"

MEGJEGYZÉSEK

Az aljzatok sokfélesége és az új alkalmazások növekvő száma miatt a telepítőnek minden alkalmazáshoz ellenőriznie kell a közeg alkalmasságát. Kétség esetén kérjen szakértői értékelést a fólia és a kérdéses üveg kompatibilitásáról. Minden publikált információ a laboratóriumban rendszeresen végzett méréseken alapul. A közzétett információ azonban nem jelent kötelező érvényű garanciát. Az eladó nem vállal felelősséget a közvetetten összefüggő károkért, és nem vállal felelősséget a megvásárolt termék csereértékét meghaladó követelésekért. Minden