

A műszaki tartalom a HEXIS által kiadott gyártói adatlap alapján készült.

TECHNIKAI ADATLAP DFENCEONEXM

TERMÉKLEÍRÁS

A DFENCEONEXM átlátszó, ragasztóanyaggal bevont fólia, amely környezeti hőmérsékleten önregeneráló, és különösen alkalmas az autók belső felületeinek védelmére (kivéve a textíliákat és a nedves alkalmazással nem kompatibilis felületeket). Kiváló sokkelenyelő tulajdonságai olyan területeket védenek, mint a műszerfal, az ajtókilincsek, az ablakkezelők, az érintőképernyők stb. A fólia arra is használható, hogy megvédje a külső jármű karosszériáját a kövek, rovarok, ajtók, kefék, stb. Matt felszíni vége.

A fólia JELLEMZŐI

(Indikatív érték)

- Teljes vastagság (fólia + ragasztó)

130 (5,1 millió) $\pm$ 10% (Átlagos értékek) Módszer

- Szakítószilárdság

> 40 N/25 mm HEXNFX41021 (Átlagos értékek) Módszer

- Szakadási nyúlás

> 200 % HEXNFX41021 (Átlagos értékek) Módszer

- Zsugorodás 168 óra 70 °C-on (158 °F)

< 0,2 mm HEXRET001

HORDOZÓ

- Szilikon bevonatú PET hordozó.

RAGASZTÁSI TULAJDONSÁGOK

(Mért átlagértékek a műszaki adatlap közzétételekor)

- Lehúzási szilárdsági próba 180°-on

(Átlagos értékek) Módszer 20 perces alkalmazás után 18 N / 25 mm HEXFTM001 (Átlagos értékek) Módszer 24 órás alkalmazás után 23 N / 25 mm HEXFTM001 (Átlagos értékek) Módszer

- Kezdeti tack 12 N / 25 mm HEXFTM009

(Átlagos értékek) Módszer

- Leválasztó erő

0.2N /25mmHEXFTM003

RAGASZTÓANYAG

- Oldószer alapú akril ragasztó.
- Azonnali és tartós tapadás, optimális 24 órás érintkezés után.

FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK

- Nedves alkalmazási mód

A vivőanyagon belül a fólia alkalmazásakor feltétlenül meg kell védeni minden olyan hidratálásra érzékeny felületet, amely a kijuttatandó folyadékoknak lehet kitéve. A vivőanyagon belül ajánlott a folyadékokat kíméletesen használni, ezért a fóliát lehetőleg nedvesíteni kell, nem pedig befedni. A HEXIS-t nem lehet felelőssé tenni a jármű folyadékok használatát követő károsodásáért.

- Ajánlott minimális alkalmazási hőmérséklet: + 10 ° C (+ 50 ° F) Alkalmazás lehetőleg + 15 ° C és + 35 ° C (+ 59 ° F) között és +95 ° F).

- Üzemi hőmérséklet tartomány: -40 ° C-tól + 90 ° C-ig (-40 ° F-től + 194 ° F-ig)

- A DFENCEONEXM fólia többek között a következők védelmére szolgál:

- gépjárműbelső alkatrészek (kivéve a nedves alkalmazással összeegyeztethetetlen textileket és felületeket),
- belső és külső járműtestek a mindennapi károkkal szemben (kulcs, ékszer és körömkarcolások, cipő stb.),
- teljes csomagolású filmek (HX20000, nem strukturált HX30000 és HX30SCH00), amelyeket sima és alapvető, teljes csomagolásra használnak anélkül, hogy

Mentési dekoráció. ADATLAP A DFENCEONEXM alkalmazása a teljes csomagolású filmekre az ügyfél megítélése szerint történik. A HEXIS az elővágott DFENCEONEXM alkalmazását javasolja ebben a konkrét alkalmazásban. Mivel a DFENCEONEXM tapadása állandó, a teljes fóliából történő eltávolítása károsíthatja az utóbbit. A DFENCEONEXM alkalmazása és eltávolítása miatt a HEXIS nem vállal felelősséget a teljes csomagolású fólia romlása esetén.

- A fólia önregeneráló tulajdonságai környezeti hőmérsékleten: A karcolások visszanyelésének ez a jelensége felgyorsul különösen a hőmérséklet emelkedésével.

- Vágja le a fóliát a becsomagolandó rész méretére, hagyjon +10 cm (4 hüvelyk) extra margót.

A maradék fóliát az eredeti magon kell tárolni (ne vágja több hosszúságúra vagy szélességűre a tekercseket, ne csomagolja át a terméket); a tekercset használat után azonnal és megfelelően le kell zárni (maszkolószalaggal vagy tekercsgallérral), hogy minden minőségét megőrizze.

- Vigye fel tiszta és szennyeződésnyomoktól (por, zsír, viasz, szilikon stb.) mentes felületre.

Különös gondot kell fordítani a célfelületek szögeinek és kerületének tisztítására, hogy a fólia megfelelően tapadjon a felületre.

- Festett szubsztrátok esetében öntapadó közeget csak a sértetlen eredeti festékre szabad alkalmazni. Ha

a festés nem eredeti és / vagy nem sérült, az alkalmazás és az eltávolítás az üzembe helyező megítélésén és kockázatán alapul.

ÜZEMELTETÉSI AJÁNLÁSOK

- Minden filmalkalmazás előtt ajánlatos ellenőrizni, hogy a felszínes,

a filmeltávolítás során használt folyadékokat vagy termékeket tiszta ragasztószermaradékokba (például SHAGREMOV) juttatja. A HEXIS-t nem lehet felelőssé tenni a jármű folyadékok használatát követő károsodásáért.

- Az alkalmazás megkönnyítése érdekében a HEXIS több fajta simítóot kínál a tartozékaiban, a puhábbtól a keményebb (műanyag vagy filc).

TÁROLÁS

Tárolási időszak használat előtt 1 év pormentes környezetben Tárolási hőmérséklet Tárolási módszer használat előtt + 15 ° C-tól + 25 ° C-ig (+ 59 ° F-től + 77 ° F-ig) eredeti csomagolásban Viszonylagos páratartalom tárolás közben A felhasználás előtt a tekercsek iránya 50% -os relatív páratartalom mellett: (KÖZPONTI EURÓPAI ÉGHAJLATE)

- Legfeljebb 7 év (normál úthasználati körülmények között).

A 7 évnél rövidebb teljes filmtekercsre alkalmazva a DFENCEONEXM egy évvel növeli a teljes filmtekercs sárgás elszíneződése és repedése elleni tartósságát (a DFENCEONEXM tartóssági határán belül).

- A Lifespan a szubsztrátum típusától, elkészítésétől, expozíciós feltételektől, valamint a tisztítás jellegétől és gyakoriságától függ.

Becslések szerint például a déli fekvésű expozíció (az északi féltekén) kettővel fogja elosztani a tartósságot. Ugyanez vonatkozik a vízszintes expozícióra is. Ezenkívül a magas hőmérséklet (+ 50 ° C felett) (+ 122 ° F) vagy a szennyezés jelentősen csökkenti ezt a tartósságot. A filmek indikatív tartósságának megtalálása bármely más expozíciós és földrajzi területen, kérjük, olvassa el az "Átváltási szabályok indikatív tartósság szerint földrajzi terület" diagram áll rendelkezésre a tartósság, a "Professionals"

MEGJEGYZÉSEK

Az aljzatok sokfélesége és az új alkalmazások növekvő száma miatt a telepítőnek minden alkalmazáshoz ellenőriznie kell a közeg alkalmasságát. Kétség esetén kérjen szakértői értékelést a fólia és a kérdéses üveg kompatibilitásáról. Minden publikált információ a laboratóriumban rendszeresen végzett méréseken alapul. A közzétett információk azonban nem jelentenek kötelező érvényű garanciát. Az eladó nem vállal felelősséget a közvetetten összefüggő károkért, és nem vállal felelősséget a megvásárolt termék csereértékét meghaladó követelésekért. Minden