

A műszaki tartalom a HEXIS által kiadott gyártói adatlap alapján készült.

TERMÉKLEÍRÁS

A DFENCEXTRM egy átlátszó, ragasztóval bevont fólia, amely környezeti hőmérsékleten önregeneráló, és kifejezetten a járművek elülső részének védelmére kifejlesztett. Ez a fólia, amely vastagabb, mint a Bodykering vagy BodyfenceX, biztosítja a magasabb szintű autótést elleni védelem chipek okozta kövek, rovarok, mosókefék, stb Fényes felület.

A fólia JELLEMZŐI

(Indikatív érték)

- Teljes vastagság (fólia + ragasztó)

210 µm (8,3 millió) ± 10% (Átlagos értékek) Módszer

- Szakítószilárdság

> 100 N/25 mm HEXNFX41021 (átlagos értékek) Módszer

- Szakadási nyúlás

> 350 % HEXNFX41021 (Átlagos értékek) Módszer

- Zsugorodás 168 óra 70 °C-on (158 °F)

< 0,2 mm HEXRET001

HORDOZÓ

- Szilikon bevonatú PET hordozó.

RAGASZTÁSI TULAJDONSÁGOK

(Mért átlagértékek a műszaki adatlap közzétételekor)

- Lehúzási szilárdsági próba 180°-on

(Átlagos értékek) Módszer 20 perces alkalmazás után 17 N / 25 mm HEXFTM001 (Átlagos értékek) Módszer 24 órás alkalmazás után 22 N / 25 mm HEXFTM001 (Átlagos értékek) Módszer

- Kezdeti tack 12 N / 25 mm HEXFTM009

(Átlagos értékek) Módszer

- Leválasztó erő

0,1 N/25 mm HEXFTM003

RAGASZTÓANYAG

- Oldószer alapú akril ragasztó.
- Azonnali és tartós tapadás, optimális 24 órás érintkezés után.

FELHASZNÁLÓI UTASÍTÁSOK

- Nedves alkalmazási mód
- Javasolt minimális felhordási hőmérséklet: +10 °C (+50 °F) Lehetőleg +15 °C és +35 °C (+59 °F) között hordja fel

és +95 °F).

- Működési hőmérséklet-tartomány: -40 °C és +90 °C (-40 °F és +194 °F) között

A DFENCEXTRM fólia a jármű testének védelmére szolgál. Védőrendszerként is szolgálhat a teljes csomagolású filmekhez (HX20000, nem strukturált HX30000 és HX30SCH00), amelyeket sima és alapvető, teljes csomagolású, dombornyomó dekoráció nélkül használnak. A DFENCEXTRM alkalmazása a teljes csomagolású filmekre az ügyfél megítélése szerint történik. A HEXIS a DFENCEXTRM elővágott filmjének használatát javasolja ehhez a speciális alkalmazáshoz. Mivel a DFENCEXTRM tapadása állandó, a teljes fóliából történő eltávolítása károsíthatja az utóbbit. A DFENCEXTRM alkalmazása és eltávolítása miatt a HEXIS nem vállal felelősséget a teljes csomagolású fólia romlása esetén.

- A fólia önregeneráló tulajdonságai környezeti hőmérsékleten: A karcolások visszanyelésének ez a jelensége felgyorsul különösen a hőmérséklet emelkedésével.

- Vágja le a fóliát a becsomagolandó rész méretére, hagyjon +10 cm (4 hüvelyk) extra margót.

A maradék fóliát az eredeti magon kell tárolni (ne vágja több hosszúságúra vagy szélességűre a tekercseket, ne csomagolja át a terméket); a tekercset használat után azonnal és megfelelően le kell zárni (maszkolószalaggal vagy tekercsgallérral), hogy minden minőségét megőrizze.

- Vigye fel tiszta és szennyeződésnyomoktól (por, zsír, viasz, szilikon stb.) mentes felületre.

Különös gondot kell fordítani a célfelületek szögeinek és kerületének tisztítására, hogy a fólia megfelelően tapadjon a felületre.

- Már festett aljzat esetén öntapadó anyagot csak sértetlen eredeti fényezésre szabad felhordani.

Ha a fényezés nem eredeti és/vagy sérült, a felhordás és az eltávolítás a beszerelő döntésére és kockázatára történik.

ÜZEMELTETÉSI AJÁNLÁSOK

- A karosszériarész (alváz, festett elülső ütközők és visszapillantó) védelmére kifejlesztett, átalakítható termék (tűkőrhüvelyek), amelyek különösen ki vannak téve a becsapódása kövek, rovarok, stb.

- Kiváló védelem vandalizmus ellen (kulcskarcok).

- Az alkalmazás megkönnyítése érdekében a HEXIS több fajta simítóet kínál a tartozékaiban, a puhábbtól a keményebb (műanyag vagy filc).

- A DFENCEXTRM fólia alkalmazási módszerére vonatkozó további információk az alkalmazási útmutatóban találhatók. elérhető a „Professzionális” címszó alatt, a „Szolár és biztonsági fóliák” kategóriában a www.hexis-graphs.com weboldalon.

TÁROLÁS

Tárolási idő használat előtt Tárolási terület 1 év pormentes környezetben Tárolási hőmérséklet Tárolási mód használat előtt +15 °C - +25 °C (+59 °F - +77 °F) az eredeti csomagolásban Relatív páratartalom tárolás közben A tekercsek tájolása használat előtt 50 % relatív páratartalom mellett függőlegesen TARTÓSSÁG: KÖZÉPKLIMÁL EURÓPAI

- Függőleges expozíció:

Legfeljebb 10 év (normál úthasználati körülmények között). A 10 évnél rövidebb teljes bevonatú filmre alkalmazva a DFENCEXTRM legfeljebb 1 évvel (a DFENCEXTRM tartóssági határán belül) növeli a teljes fólia sárgasága és repedése elleni tartósságát.

- Az élettartam függ az aljzat típusától, az aljzat előkészítésétől, az expozíciós körülményektől, valamint az anyag jellegétől és gyakoriságától

tisztítás. Például a becslések szerint a déli fekvésű expozíció kettővel osztja a tartósságot. Ugyanez vonatkozik a vízszintes expozícióra is. Ezenkívül a magas hőmérséklet (+50 °C felett) (+122 °F) vagy a környezetszennyezés jelentősen csökkenti ezt a tartósságot. Ha meg szeretné tudni a filmek indikatív tartósságát bármely más expozícióra és földrajzi területre vonatkozóan, kérjük, tekintse meg a „Földrajzi terület szerinti indikatív tartósság átváltási szabályait” táblázatot, amely a Tartósság alatt található, a „Professzionális” oldalon.

MEGJEGYZÉSEK

A tápanyagok sokfélesége és az új alkalmazások növekvő száma miatt az üzembe helyezőnek ellenőriznie kell, hogy az egyes alkalmazásokra alkalmas-e a tápanyag. A fent említett szabványok mérési módszerei szolgáltak alapul saját mérési módszereink kidolgozásához, amelyek kérésre rendelkezésre állnak. Kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy megkapjuk a legújabb használati utasítást. Az összes közzétett információ a laboratóriumban rendszeresen elvégzett méréseken alapul. A közzétett információk azonban nem jelentenek kötelező erejű garanciát. Az eladó nem vonható felelősségre közvetett módon kapcsolódó károkért, és nem vállal felelősséget a vásárolt termék helyettesítő értékénél magasabb károkért. Minden specifikáció lehetséges változásoknak van kitéve.