

Conținut tehnic adaptat după fișa producătorului furnizată de HEXIS.

DATE TEHNICE BFBLACK

DESCRIERE PRODUS

BFBLACK este un film lucios, negru, acoperit cu adeziv, care se autoregenerează la temperatura ambiantă și este special dezvoltat pentru protejarea unei suprafețe de protecție a mașinii. Proprietățile excelente de absorbție a șocurilor vă protejează caroseria de urmele cauzate de cipuri de piatră, uși auto, pete de insecte, zgârieturi de perii de spălat, etc.

CARACTERISTICI FILM

(valoare indicativă)

- Grosimea totală (film + adeziv)

180 μ m (7,1 mil) $\pm$ 10 % (valori medii) Metodă

- Rezistență la tracțiune

> 100 N/25 mm HEXNFX41021 (Valori medii) Metodă

- Alungirea la rupere

> 350 % HEXNFX41021 (Valori medii) Metoda

- Contrație 168 ore la 70 °C (158 °F)

< 0,2 mm HEXRET001

SUPORT

- Suport PET acoperită cu silicon.

PROPRIETĂȚI ADEZIVE

(Valori medii măsurate la publicarea fișei tehnice)

- Încercarea de rezistență a peelingului la 180°; Sticlă suport pentru măsurare

(valori medii) Metoda după 20 minute de aplicare 11N/25mm HEXFTM001 (valori medii) Metoda după 24 ore de aplicare 12N/25mm HEXFTM001 (valori medii) Metoda

- Tac inițial 10N/25mm HEXFTM009

(Valori medii) Metoda

- Forță de desprindere

0,2 N/25 mm HEXFTM003

ADEZIV

- Adeziv acrilic pe bază de solvenți.
- Aderenta imediată și permanentă, optimă după 24 de ore de contact.

INSTRUCȚIUNI UTILIZATORULUI

- Metoda de aplicare umedă

- Temperatura minimă de aplicare: +10 °C (+50 °F) Se aplică de preferință între +15 °C și +35 °C (+59 °F și +95 °F).
- Interval de temperatură de funcționare: de la -40 °C la +90 °C (de la -40 °F la +194 °F)
- Proprietățile de auto-vindecare ale peliculei la temperatura ambiantă: acest fenomen de zgârieturi reabsorbante accelerează mai ales ca temperatura crește.

- Se taie folia la dimensiunea părții care urmează să fie învelite, permițând +10 cm.

folia rămas trebuie depozitat pe miezul original (nu tăiați rulourile în mai multe lungimi sau lățimi, nu reambalați produsul); rola trebuie închisă imediat și corespunzător (banda de mascare sau rulouri) după utilizare pentru a-și păstra toate calitățile.

- Aplicați pe o suprafață curată și fără urme de contaminanți (praf, grăsime, ceară, silicon etc.).

Trebuie acordată o atenție deosebită curățării unghiurilor și periferiei suprafețelor de sticlă pentru a permite foliei să adere corespunzător la suprafață.

- În cazul unui substrat deja vopsit, se aplică numai vopselele originale nedeteriorate. Dacă vopseaua nu este originală și/sau deteriorate, cererea și îndepărtarea se află la aprecierea și riscul instalatorului. DATE TEHNICE

RECOMANDĂRI DE OPERARE

- Produs conformabil dezvoltat pentru protejarea caroseriei, a caroseriei, a barelor de protecție vopsite și a carcaselor oglinzilor retrovizoare

împotriva așchiilor cauzate de pietre, insecte și zgârieturi.

- Protecție excelentă împotriva vandalismului (zgârieturi la cheie).
- Pentru a facilita aplicarea, HEXIS are mai multe tipuri de raclete în gama lor de accesorii, de la mai moi la mai dur (plastic sau pâslă).

- Pentru mai multe informații privind metoda de aplicare a foliei BFBLACK, consultați Ghidul de aplicare disponibil.

DEPOZITARE

Perioada de depozitare înainte de utilizare Zona de depozitare 1 an într-un mediu fără praf Temperatura de depozitare Metoda de depozitare înainte de utilizare +15 °C până la +25 °C (+59 °F până la +77 °F) în ambalajul original Umiditate relativă în timpul depozitării Orientarea rulourilor înainte de utilizare cu umiditate relativă de 50 % pe verticală DURABILITATE: CLIMA EUROPEANĂ CENTRALĂ

- Expunere verticală: până la 7 ani.
- Expunere orizontală: până la 3 ani
- Durata de viață depinde de tipul de substrat, de pregătirea substratului, de condițiile de expunere și de natura și frecvența

Curățenie. De exemplu, se estimează că o expunere spre sud (în emisfera nordică) va împărți durabilitatea cu două. Același lucru se aplică și expunerii orizontale. În plus, temperaturile ridicate (peste +50 °C) (+122 °F) sau poluarea reduc semnificativ această durabilitate. Pentru a găsi durabilitatea indicativă a filmelor pentru orice altă expunere și zonă geografică, vă rugăm să consultați normele de conversie pentru durabilitățile orientative în funcție de aria geografică; diagramă disponibilă în condiții de Durabilitate, pe tema "Profesionals";

NOTE

Datorită varietatii mari de substraturi și numărului tot mai mare de noi aplicații, instalatorul trebuie să verifice adecvarea mediului pentru fiecare aplicație. În caz de îndoială, solicitați o evaluare de specialitate a compatibilității foliei și sticlei în cauză. Toate informațiile publicate se bazează pe măsurători efectuate în mod regulat în laborator. Cu toate acestea, informațiile publicate nu constituie o garanție obligatorie. Vânzătorul nu poate fi făcut răspunzător pentru daunele indirecte și nu își asumă nicio răspundere pentru pretenții care sunt mai mari decât valoarea de înlocuire a produsului achiziționat. Toate