

Conținut tehnic adaptat după fișa producătorului furnizată de HEXIS.

DATE DETALIAE DE DATE

DESCRIERE PRODUS

BFWIDE este un film transparent, acoperit cu adeziv, care se autoregenerează la temperatura ambiantă și este special dezvoltat pentru protejarea capotelor de mari dimensiuni. Proprietățile sale excelente de absorbție a șocului protejează caroseria împotriva cipurilor cauzate de pietre, insecte, perii de spălat, etc. Alunecare îmbunătățită de suprafață. Are un finisaj lucios la suprafață.

CARACTERISTICI FILM

(valoare indicativă)

- Grosimea totala (film + adeziv)

210 μm (8,3 mil) ± 10 % (valori medii) Metoda

- Rezistență la tracțiune

> 100 N/25 mm HEXNFX41021 (Valori medii) Metodă

- Alungirea la rupere

> 350 % HEXNFX41021 (Valori medii) Metoda

- Contrație 168 ore la 70 °C (158 °F)

< 0,2 mm HEXRET001

SUPORT

- Film PET transparent, protecție de suprafață.
- Suport PET acoperită cu silicon.

PROPRIETĂȚI ADEZIVE

(Valori medii măsurate la publicarea fișei tehnice)

- Test de rezistență la dezlipire la 180°

(valori medii) Metoda după 20 minute de aplicare 24 N/25 mm HEXFTM001 (valori medii) Metoda după 24 ore de aplicare 25 N/25 mm HEXFTM001 (valori medii) Metoda

- Tac inițial 14 N/25 mm HEXFTM009

(Valori medii) Metoda

- Forță de desprindere

0.4 N/25 mm HEXFTM003

ADEZIV

- Adeziv acrilic pe bază de solvenți.
- Aderenta imediată și permanentă, optimă după 24 de ore de contact.

INSTRUCȚIUNI UTILIZATORULUI

- Metoda de aplicare umedă
- Temperatura minimă de aplicare recomandată: +10 °C (+50 °F) Aplicați de preferință între +15 °C și +35 °C (+59 °F) și +95 °F).
- Interval de temperatură de funcționare: de la -40 °C la +90 °C (de la -40 °F la +194 °F)
- folia BFWIDE este destinat protecției corpului vehiculului. Acesta poate servi, de asemenea, ca un sistem de protecție pentru filme complete

(HX20000, HX nestructurat30000și HX30SCH00) utilizate pentru ambalaje complete netede și de bază fără decorare de relief. Aplicarea BFWIDE pentru filmele complete este la judecata clientului. HEXIS recomandă utilizarea unui film BFWIDE pre-tăiat pentru această aplicație specială. Deoarece aderența BFWIDE este permanentă, îndepărtarea sa dintr-o folie completă poate deteriora aceasta din urmă. HEXIS să refuze orice responsabilitate în cazul deteriorării unei folii complete, cauzată de aplicarea și eliminarea BFWIDE.

- Proprietățile de auto-vindecare ale peliculei la temperatura ambiantă: acest fenomen de zgârieturi reabsorbante accelerează mai ales ca temperatura crește.

- Tăiați folia la dimensiunea piesei de împachetat, permițând +10 cm (4 in.) de marjă suplimentară.

FIȘĂ TEHNICĂ folia rămas trebuie depozitat pe miezul original (nu tăiați rulourile în mai multe lungimi sau lățimi, nu reambalați produsul); rola trebuie închisă imediat și protejată corespunzător (banda de mascare sau gulere rulante) după utilizare pentru a-și păstra toate calitățile.

- Aplicați pe o suprafață curată și fără urme de contaminanți (praf, grăsime, ceară, silicon etc.).

Trebuie acordată o atenție deosebită curățării unghiurilor și periferiei suprafețelor țintă pentru a permite foliei să adere corect la suprafață.

- În cazul substraturilor pictate, mediile autoadezive trebuie aplicate numai vopselelor originale nedeteriorate. Dacă vopseaua nu este originală și/sau deteriorată, cererea și îndepărtarea se află la aprecierea și riscul instalatorului.

RECOMANDĂRI DE OPERARE

- Produs coformabil dezvoltat pentru protecția caroseriei pictate, a corpului, a barelor de protecție pictate și a retrovizoarelor cartușe de oglindă împotriva cipurilor cauzate de pietre, insecte.
- Protecție excelentă împotriva vandalismului (zgârieturi la cheie).
- Ameliorarea suprafeței foliei BFWIDE vă permite să reduceți frecarea squeegee în timpul aplicării și facilitează curățarea foliei.
- Pentru a facilita aplicarea, HEXIS are mai multe tipuri de raclete în gama lor de accesorii, de la moale la dure (plastic sau pâslă).
- Pentru mai multe informații privind metoda de aplicare a BFWIDE, consultați Ghidul de aplicare privind

DEPOZITARE

Perioada de depozitare înainte de utilizare Zona de depozitare 1 an într-un mediu fără praf Temperatura de depozitare Metoda de depozitare înainte de utilizare +15 °C până la +25 °C (+59 °F până la +77 °F) în ambalajul original Umiditate relativă în timpul depozitării Orientarea rulourilor înainte de utilizare cu umiditate relativă de 50 % pe verticală DURABILITATE: CLIMA EUROPEANĂ CENTRALĂ

- Expunere verticală:

până la 7 ani (în condiții normale de utilizare a drumurilor). Aplicate pe un film cu folie completă, cu o durabilitate mai mică de 7 ani, BFWIDE va crește durabilitatea împotriva îngălbenirii și fisurării foliei complete cu până la un an (în limita durabilității BFWIDE).

- Durata de viață depinde de tipul de substrat, pregătirea acestuia, condițiile de expunere și natura și frecvența de curățare.

De exemplu, se estimează că o expunere orientată spre sud va împărți durabilitatea la două. Același lucru este valabil și pentru o expunere orizontală. În plus, temperaturile ridicate (peste +50 °C) (+122 °F) sau poluarea reduc semnificativ această durabilitate. Pentru a afla durabilitățile indicative ale filmelor pentru orice altă expunere și zonă geografică, vă rugăm să consultați tabelul «Reguli de conversie pentru durabilități indicative în funcție de zona geografică» disponibil în secțiunea Durabilitate, în secțiunea «Profesioniști»

NOTE

Datorită varietatii mari de substraturi și numărului tot mai mare de noi aplicații, instalatorul trebuie să verifice adecvarea mediului pentru fiecare aplicație. În caz de îndoială, solicitați o evaluare de specialitate a compatibilității foliei și sticlei în cauză. Toate informațiile publicate se bazează pe măsurători efectuate în mod regulat în laborator. Cu toate acestea, informațiile publicate nu constituie o garanție obligatorie. Vânzătorul nu poate fi făcut răspunzător pentru daunele indirecte și nu își asumă nicio răspundere pentru pretenții care sunt mai mari decât valoarea de înlocuire a produsului achiziționat. Toate