

Conținut tehnic adaptat după fișa producătorului furnizată de HEXIS.

DATE DETALIAE PE PARTEA BODYFENCEXS

DESCRIERE PRODUS

BODYFENCEXS este un film transparent, acoperit cu adeziv, care se autoregenerează la temperatura ambiantă și este special dezvoltat pentru protejarea unei suprafețe auto. Proprietățile excelente de absorbție a șocului vă protejează caroseria împotriva cipurilor cauzate de pietre, insecte, uși auto, perii de spălat etc. Suprafața satină s-a terminat.

CARACTERISTICI FILM

(valoare indicativă)

- Grosimea totală (film + adeziv)

180 (7.1 mil) ± 10 % (valori medii) Metoda

- Rezistență la tracțiune

> 40 N/25 mm HEXNFX41021 (Valori medii) Metodă

- Alungirea la rupere

> 200 % HEXNFX41021 (Valori medii) Metoda

- Contrație 168 ore la 70 °C (158 °F)

< 0,2 mm HEXRET001

SUPORT

- Suport PET acoperită cu silicon.

PROPRIETĂȚI ADEZIVE

(Valori medii măsurate la publicarea fișei tehnice)

- Test de rezistență la dezlipire la 180°

(valori medii) Metoda după 20 minute de aplicare 15 N/25 mm HEXFTM001 (valori medii) Metoda după 24 ore de aplicare 17 N/25 mm HEXFTM001 (valori medii) Metoda

- Aderență inițială 11 N/25 mm HEXFTM009

(Valori medii) Metoda

- Forță de desprindere

0,1 N/25 mm HEXFTM003

ADEZIV

- Adeziv acrilic pe bază de solvenți.
- Aderenta imediată și permanentă, optimă după 24 de ore de contact.

INSTRUCȚIUNI UTILIZATORULUI

- Metoda de aplicare umedă

- Temperatura minimă de aplicare recomandată: +10 °C (+50 °F) Se aplică de preferință între +15 °C și +35 °C (+59 °F) și +95 °F).
- Intervalul de temperatură de funcționare: -40 °C până la +90 °C (-40 °F până la +194 °F)
- folia BODYFENCEXS este destinat protecției corpului auto. De asemenea, poate servi ca sistem de protecție pentru deplin

Filme filmate (HX20000, HX nestruclurat30000și HX30SCH00) utilizate pentru ambalaje complete netede și de bază fără decorare relief. Aplicarea BODYFENCEXS pentru filme complete este la judecata clientului. HEXISrecomandă utilizarea BODYFENCEXS înainte de tăiere pentru această aplicație specială. Deoarece aderența BODYFENCEXS este permanentă, îndepărtarea sa dintr-o folie completă poate deteriora aceasta din urmă. HEXISsă refuze orice responsabilitate în cazul deteriorării unei folii complete, cauzată de aplicarea și eliminarea BODYFENCEXS.

- Proprietățile de auto-vindecare ale peliculei la temperatura ambiantă: acest fenomen de zgârieturi reabsorbante accelerează mai ales ca temperatura crește.

- Tăiați folia la dimensiunea piesei de împachetat, permițând +10 cm (4 in.) de marjă suplimentară.

DATE DETALIAE folia rămas trebuie păstrat pe nucleul original (nu tăiați rulourile în mai multe lungimi sau lățimi, nu reambalați produsul); rola trebuie închisă imediat și în mod corespunzător (tape de machiaj sau gulere) după utilizare, pentru a păstra toate calitățile sale.

- Aplicați pe o suprafață curată și fără urme de contaminanți (praf, grăsime, ceară, silicon etc.).

Trebuie acordată o atenție deosebită curățării unghiurilor și periferiei suprafețelor țintă pentru a permite foliei să adere corect la suprafață.

- În cazul substraturilor pictate, mediile autoadezive trebuie aplicate numai vopselelor originale nedeteriorate. Dacă vopseaua nu este originală și/sau deteriorată, cererea și îndepărtarea se află la aprecierea și riscul instalatorului.

RECOMANDĂRI DE OPERARE

- Produs conformabil dezvoltat pentru protejarea caroseriei, a caroseriei, a barelor de protecție vopsite și a carcaselor oglinzilor retrovizoare

împotriva așchiilor cauzate de pietre, insecte și zgârieturi.

- Protecție excelentă împotriva vandalismului (zgârieturi la cheie).
- Pentru a facilita aplicarea, HEXIS are mai multe tipuri de raclete în gama lor de accesorii, de la mai moi la mai dur (plastic sau pâslă).

- Pentru mai multe informații privind metoda de aplicare a BODYFENCEXS, consultați Ghidul de aplicare privind

DEPOZITARE

Perioada de stocare înainte de utilizare Zona de stocare 1 an într-un mediu fără praf Temperatura stocare Metoda de stocare înainte de utilizare +15 °C până la +25 °C (+59 °F până la +77 °F) în ambalajul său original Umiditate relativă în timpul depozitării Orientarea rolor înainte de utilizare cu umiditate relativă de 50 % DURABILITATEA vertical: (CLIMAT CENTRAL EUROPEAN)

- Expunere verticală:

Până la 10 ani (în condiții normale de utilizare a drumurilor). Aplicat pe un film cu folie completă cu o durabilitate mai mică de 10 ani, BODYFENCEXS va crește durabilitatea împotriva îngălbenirii și fisării întregii folii cu până la un an (în limita durabilității BODYFENCEXS).

- Durata de viață depinde de tipul de substrat, de pregătirea substratului, de condițiile de expunere și de natura și frecvența

Curățenie. De exemplu, se estimează că o expunere spre sud (în emisfera nordică) va împărți durabilitatea cu două. Același lucru se aplică și expunerii orizontale. În plus, temperaturile ridicate (peste +50 °C) (+122 °F) sau poluarea reduc semnificativ această durabilitate. Pentru a găsi durabilitatea indicativă a filmelor pentru orice altă expunere și zonă geografică, vă rugăm să consultați normele de conversie pentru durabilitățile orientative în funcție de aria geografică; diagramă disponibilă în condiții de Durabilitate, pe tema "Profesionists";

NOTE

Datorită marii varietăți de substraturi și numărului tot mai mare de aplicații noi, instalatorul trebuie să verifice adecvarea mediului pentru fiecare aplicație. Metodele de măsurare pentru standardele citate mai sus au servit drept bază pentru dezvoltarea propriilor noastre metode de măsurare, care sunt disponibile la cerere. Vă rugăm să ne contactați pentru a primi ultimele instrucțiuni de utilizare. Toate informațiile publicate se bazează pe măsurătorile efectuate în mod regulat în laborator. Cu toate acestea, informațiile publicate nu constituie o garanție obligatorie. Vânzătorul nu poate fi tras la răspundere pentru daune legate indirect și nu își asumă nicio răspundere pentru creanțe care sunt mai mari decât valoarea de înlocuire a produsului achiziționat. Toate specificațiile sunt supuse unor modificări potențiale